

FERROLITEX AL AGUA

Código: 2070

Descripción

Pintura mate de exteriores formulada en base a resinas de HYDRO PLIOLITE®, caracterizada por su excelente adherencia y durabilidad. La resina hidropilolite está basada en la tecnología EBS (Emulsified Binding System). No requiere la adición de coalescentes ni plastificantes. Combina las ventajas de los productos en base agua, con la adherencia de los sistemas en base disolvente

Propiedades

- Alta resistencia al exterior. Gran durabilidad: resistencia a los sustratos alcalinos, gran estabilidad de color, resistencia al ampollamiento, etc
- Transpirable, impermeable al agua y permeable al vapor de agua. La fachada “respira” evitando los problemas de retención de humedad y ampollamientos
- Gran penetración en el soporte
- Extraordinaria adherencia
- Fácil aplicación: sin olor, las herramientas se limpian con agua.

Superficies de aplicación

En exteriores e interiores, sobre superficies de hormigón, cemento, fibrocemento, etc. en trabajos nuevos y de mantenimiento, conservación y restauración.

Características técnicas

Color:	Blanco.
Acabado:	Mate mineral.
Ligante:	Resina de HidroPliolite®
Densidad:	1,56 ± 0.1 k/l.
Sólidos en volumen:	48-50%.
Secado al tacto:	2-3 horas a 20°C.
Intervalo de repintado:	Min: 24 horas
Dilución:	Agua – 1ª capa al 10% - 2ª capa de 0 a 5%
Rendimiento:	8 - 10 m ² /Lt. según soporte y porosidad.
Aplicación:	Brocha, Rodillo, Pistola airless.
Condiciones de aplicación:	La temperatura del ambiente puede variar entre -5°C y 50°C

Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase antes de usarlo.

Superficies Nuevas:

- Limpiar y eliminar bien todo el polvo, grasa y suciedad.
- Aplicar una primera mano diluida al 25-30% para que sirva de imprimación fijadora y acabar con dos manos del producto al 5%-10%.

Superficies Viejas:

- Limpiar bien toda la superficie. Utilizar chorro de arena o decapante, si se hace necesaria la eliminación de pinturas viejas. Restaurar los desperfectos si existen, y proceder como si fuese nueva.

Si la superficie está muy polvorienta, se aconseja en este caso sellar bien con nuestro "Barniz Fijador".

Observaciones

Tiempo de almacenaje: 36 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C.

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.