

REVESTIMIENTO ELASTOMERO - autoreticulable

Recubrimiento elástico para fachadas

Código: 2018

Descripción

Producto acrílico elástico e impermeabilizante al agua para fachadas. Autoreticulable

Propiedades

- Muy buena adherencia Revestimiento elástico al agua para la protección de paramentos exteriores.
- Buena resistencia a la intemperie y buena adherencia
- Comportamiento elástico, que le permite absorber fisuras de apertura de aproximadamente 1 mm. con la aplicación de dos capas
- Buena penetración en el soporte
- Permeable al vapor de agua. Hidrófugo e hidrorrepelente
- Lavable
- Película resistente al moho

Superficies de aplicación

Recubrimiento elástico aplicable sobre superficies de hormigón y derivados, para proporcionar impermeabilización y resistencia a las fisuras.

Características técnicas

Color:	Blanco
Aspecto:	Mate
Densidad:	1.50 +/- 0,020 Kilos / litro
Sólidos en volumen:	45 +/- 2%
Dilución:	0 – 15% en función del sistema de aplicación escogido
Aplicación:	Brocha, rodillo, pistola airless
Secado	Secado al tacto: 1-2 horas a 20°C. y menos de un 60 % de humedad Secado total: El secado de este producto depende del espesor de película y sobre todo de la humedad ambiente y del soporte, así como de la temperatura.
Repintado:	Mínimo: 6 horas a 20° C
Rendimiento teórico:	8-10 m ² /Lt, en función del espesor la película aplicada

Condiciones de aplicación: La temperatura del ambiente debe ser superior a 5°C. Aplicar con temperaturas superiores a + 5° C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse por encima de este límite. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío.

Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase antes de usarlo

Preparación de superficies:

Obra nueva (hormigón):

1. Dejar fraguar completamente el hormigón .
2. Eliminar lechada de fraguado, sales solubles, polvo, grasa y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.
3. Aplicar una capa de "Fijasol al Agua". Dejar secar 2-4 horas a 20°.
4. Aplicar dos o más capas de "REVESTIMIENTO ELASTÓMERO".

Restauración y mantenimiento:

1. Eliminar impermeabilizaciones viejas en mal estado, suciedad, polvo, etc.
2. Aplicar una capa de "Barniz Fijador". Dejar secar 6-8 horas a 20°.
3. Aplicar dos o más capas de "REVESTIMIENTO ELASTÓMERO".

Si el soporte presenta trazas de humedad elevadas o si el soporte contaminación de moho o verdín, limpiar bien y aplicar la "Pintura Anticript" de Ferroluz, diluída al 50%.

Evitar la exposición directa del envase al sol. No aplicar durante las horas de máxima insolación.

No utilizar agua no potable, químicamente contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente, ya que podría alterar las propiedades del recubrimiento.

Observaciones

Tiempo de almacenaje: 24 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.